

UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO

Strona 1 z 2

Arkusz danych produktu

Gruntowanie powierzchni
FG 35

Zastosowanie:

- Do gruntowania zakładek wzdłużnych i poprzecznych dla samoprzylepnych pasm uszczelniających RESISTIT ESK.
- Do gruntowania powierzchni podłoża przy samosklejaniu pasm uszczelniających RESITRIX SK/SK W i RESISTIT ESK na:
 - podłożach metalicznych, bez nałożonej powłoki,
 - materiałach bitumicznych,
 - materiałach drewnianych,
 - materiałach masywnych,
 - tworzywach sztucznych.
- Do gruntowania powierzchni podłoża przy samosklejaniu pasm uszczelniających zaporowych dla ALUTRIX lub ALUTRIX FR na materiałach bitumicznych, materiałach drewnianych i materiałach masywnych.
- Jako możliwa powłoka przyczepna przed sklejeniem podłoża pasm uszczelniających RESITRIX classic, RESISTIT E, RESISTIT R i plandek uszczelniających RESISTIT RPL z G 2000 lub FP 75 na surowych materiałach drewnianych i materiałach masywnych.
- W wypadku innych zastosowań, nie wymienionych powyżej, musi być przeprowadzona konsultacja z naszym działem techniki zastosowań.

Dane techniczne:

Baza: kauczuk syntetyczny + żywice, zawiera rozpuszczalniki
Kolor: czarny
Konsystencja: płynna dobrze rozprowadzalna
Gęstość: 840kg/m³
Lepkość: 900 mPas
Substancja stała: około 35%
Zużycie w zależności od podłoża: do około 300 g/m² (przy naniesieniu na całą powierzchnię).


Przerób:

Temperatura przerobu: + 5^oC do + 35^oC

Przygotowanie do pracy:

Powierzchnie klejone muszą być suche, czyste, bez zmarzliny, bez pyłu i bez tłuszczu. Przed użyciem należy klej dobrze wymieszać.

Anna Chaboune



Naniesienie:

Naniesienie jednostronne, cienkowarstwowe, równomierne lub w zależności od zakresu zastosowania na całej płaszczyźnie lub punktowo wałkiem ze skóry jagnięcej, wałkiem drewnianym lub pędzlem. Na podłożu metalowym konieczne jest staranne odtłuszczenie oczyszczalnikiem Reiniger G 500. Luźne resztki farb i miejsca z rdzą należy usunąć. Przy przejściach do pasm bitumicznych należy występujące tam ewentualnie odpryski na górnej stronie starannie zamieść.

Przy zastosowaniu do gruntowania na dole związków samoklejących, należy pasma uszczelniające nakładać i rolować dopiero po około 30 minutach odczekania (czas odpowietrzenia) na podłożu suche/wolne od rozpuszczalników.

Przy zastosowaniu na dole jako warstwy adhezyjnej o dużej przyczepności naniesienie kleju G 2000 lub FP 75 lub naniesienie pasty fasadowej i po naniesieniu pasma uszczelniające nakładać i rolować dopiero po około 30 minutach czasu odpowietrzenia na podłożu suche/wolne od rozpuszczalników.

Prawidłowy czas czekania na odpowietrzenie jest zależny od temperatury otoczenia, grubości warstwy naniesionej oraz od zdolności wsysania podłoża.

Strona 2 z 2

Arkusze danych produktu

Gruntowanie powierzchni
FG 35

Rozpuszczalniki i środki czyszczące:

Do odtłuszczenia powierzchni klejonych i do czyszczenia przyrządów może być stosowany środek PHOENIX-Reiniger G 500.

Składowanie:

Składować dobrze zamknięte, w pomieszczeniach o temperaturze +5° C do +25° C, nie dłużej niż 12 miesięcy. Gdyby gruntowanie w wyniku zimna stało się sztywne, należy krótko przed użyciem pojemnik składować w ciepłym pomieszczeniu (około + 20° C) i zawartość pojemnika mieszać kilkakrotnie.

Dostępne opakowania FG 35:

pojemnik / kg:	Jednostki opakowań (sztuki/kartony):
4,5	60
12,5	33
25	16

Bezpieczeństwo:

Do obchodzenia się z naszymi produktami prosimy Państwa o przestrzeganie wskazań na naszych arkuszach bezpieczeństwa EG i wskazówek bezpieczeństwa na naszych etykietach na pojemnikach, w szczególności należy przestrzegać przepisów o materiałach niebezpiecznych oraz przepisów o zapobieganiu wypadkom stwarzającym zawodowego ubezpieczenia od wypadków w Niemczech.

PHOENIX TECHNIKA USZCZELNIEN GMBH

Stan: wrzesień 2007

Repertorium Nr: 350/2009

Ja, niżej podpisana, mgr Anna Makowiecka-Siudut, Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego (wpis na liście Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/3013/05) stwierdzam zgodność tłumaczenia z treścią dokumentu w języku niemieckim. Przypisy Tłumacza oznaczono kursywą. Wynagrodzenie pobrano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2004 (Dziennik Ustaw Nr 273 z dnia 27 grudnia 2004). 14.05.2009

Anna Makowiecka-Siudut

